

Ágios e deságios - Padrões universais - pontos em **R\$/lp**

Tipos brancos (white grades)	folha	1&2	3	4	5	6	7
	tipo						
Cor boa média (<i>good middling</i>)	11	-	-	-	-	-	-
Cor estritamente média (<i>strict middling</i>)	21	700	600	-	-	-	-
Cor média (<i>middling</i>)	31	600	500	400	-	-	-
Cor estritamente abaixo da média (<i>strict low middling</i>)	41	-	200	base	-200	-	-
Cor abaixo da média (<i>low middling</i>)	51	-	-	-500	-650	-800	-
Cor estritamente boa comum (<i>strict good ordinary</i>)	61	-	-	-	-1000	-1150	-1400
Cor boa comum (<i>good ordinary</i>)	71	-	-	-	-	n	n
Abaixo de padrão (<i>below grade</i>)	81	-	-	-	-	n	n

Cor (<i>color</i>)	
1- Branco (<i>white</i>)	Base
2- Ligeiramente creme (<i>light spot</i>)	-400
3- Creme (<i>spotted</i>) (<i>todos os tipos</i>)	-900
4- Avermelhado (<i>tinged</i>)	-1800
5- Amarelado (<i>yellow stained</i>)	n

Fibra	
1"	n
1.1/32	-1200
1.1/16	-700
1.3/32	Base
1.1/8	200
1.5/32	400

Micronaire (Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos)	
Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido	Desconto (Pontos)
0,1	-300
0,2	-600
0,3	-1200
0,4	-1400
0,5	-1800
0,6	-2200

Abaixo 0,7 nominal

SFI - Fibra Curta	
≤ 10	Base
10,1 a 11	-300
11,1 a 11,9	-450
≥ 12	Nominal

n = nominal

Resistência da Fibra	
Intervalos de resistência abaixo do mínimo contratado:	Desconto (Pontos)
0,1 a 0,5	-200
0,6 a 1	-400
1,1 a 2	-600
2,1 a 3	-1200
3,1 a 4	-1600
4,1 a 5	-2000

e assim por diante: 500 para cada mais 1 gf / tex de intervalo.

Ágios e deságios - Padrões universais - pontos em **US\$/lp**

Tipos brancos (white grades)	folha	1&2	3	4	5	6	7
	tipo						
Cor boa média (<i>good middling</i>)	11	n	-	-	-	-	-
Cor estritamente média (<i>strict middling</i>)	21	100	75	-	-	-	-
Cor média (<i>middling</i>)	31	75	50	base	-	-	-
Cor estritamente abaixo da média (<i>strict low middling</i>)	41	-	50	-100	-150	-	-
Cor abaixo da média (<i>low middling</i>)	51	-	-	-300	-350	-400	-
Cor estritamente boa comum (<i>strict good ordinary</i>)	61	-	-	-	-600	-700	-800
Cor boa comum (<i>good ordinary</i>)	71	-	-	-	-	n	n
Abaixo de padrão (<i>below grade</i>)	81	-	-	-	-	n	n

Cor (color)	
1- Branco (<i>white</i>)	Base
2- Ligeiramente creme (<i>light spot</i>)	-100
3- Creme (<i>spotted</i>) (todos os tipos)	-250
4- Avermelhado (<i>tinged</i>)	-500
5- Amarelado (<i>yellow stained</i>)	n

Fibra	
1"	n
1.1/32	-400
1.1/16	-200
1.3/32	Base
1.1/8	50
1.5/32	100

Micronaire (Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos)	
Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido	Desconto (Pontos)
0,1	-100
0,2	-200
0,3	-300
0,4	-400
0,5	-600
0,6	-800
de 0,7 para baixo ou para cima, nominal.	

SFI - Fibra Curta	
≤ 10	Base
10,1 a 11	-100
11,1 a 11,9	-150
≥ 12	n

n = nominal

Resistência da Fibra	
Intervalos de resistência abaixo do mínimo contratado:	Desconto (Pontos)
0,1 a 0,5	-50
0,6 a 1	-100
1,1 a 2	-150
2,1 a 3	-300
3,1 a 4	-400
4,1 a 5	-500
> 5, nominal	